

weberton NEON

Akril homlokzatfesték



Neonizáló, feldolgozásra kész, akrilgyanta kötőanyagú, vízzel hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új homlokzatok kiala- kítására, valamint régi homlokzatok felújítására, kültéri, illetve beltéri felhasználásra egyaránt.

JÓ TUDNI

- Anyagigény: kb. 0,5 kg/m² (két rétegben)
- Kiadósság: kb. 10 m²/5 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Hígíthatóság: szükség esetén vízzel hígítható, az első réteghez max. 10%-ban, a második réteghez max. 5 %-ban
- Átfesthető: kb. 12 óra elteltével
- Teljes száradás: 24 óra elteltével
- Páraáteresztő képesség: V1
- Tapadószilárdság: ≥ 1 N/mm²

- Neonizáló
- Kiváló fedőképességű
- Víztaszító
- Fokozottan időjárásálló



KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

Z_N999ZA

Kiszerezés

5 kg/vödör

Raklap mennyiség

45 vödör / 225 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

+5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt. A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos! A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Új vakolatok festésénél a vakolatnak tökéletesen száraznak, egységes struktúrájúnak és egyenletes nedvszívó képességűnek kell lennie. Felújításnál az alapot tisztítsuk meg minden laza, könnyen leváló régi vakolatrésztől és festéktől. A régi festékmaradékokat (diszperziós és olajfestékek) távolítsuk el. A kijavított, illetve felújított festendő felületet struktúra, keménység és szívóképesség tekintetében a régihez igazítsuk és tegyük egységessé. A gyengébb felületi szilárdságú, vagy egyenetlen nedvszívó képességű festendő felületeket előzetesen kezeljük weberprim fluat festékalapozóval.

FELDOLGOZÁS

Egységes színhatást csak azonos és egyenletes struktúrájú, ill. egyenletes szívóképességű alapfelületen lehet elérni. A festéket felhordás előtt jól keverjük fel, állagát próbafestéssel ellenőrizzük. Egy homlokzati síkra való mennyiséghez több vödör tartalmát keverjük össze. A festéket vékonyan, két rétegben hordjuk fel száraz alapra teddy hengerrel, szórópisztollyal vagy festőecset segítségével. (Normál körülmények között elegendő két réteg.) Szórópisztollyal történő felhordáskor ügyeljünk az egyenletes szórás képre a foltosodás elkerülése érdekében. A szerszámokat, edényeket használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

