




- Alga- és szennyeződésmentes
- AquaBalance® technológiával
- Öntisztuló
- Prémium minőség



# Termékadatlap

## weberton topDRY

Öntisztuló homlokzatfesték

Feldolgozásra kész, öntisztuló homlokzatfesték prémium minőségben, a homlokzatok - elsősorban algásodás elleni - tartós védelmére AquaBalance® technológiával; ásványi és szerves anyagú alapfelületekre, új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására. 365 színben elérhető.

### JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 0,6 kg/m<sup>2</sup> (két rétegben)

Kiadósság: kb. 37 m<sup>2</sup>/30 kg vödör

### TECHNIKAI ADATOK

- Hígíthatóság: szükség esetén vízzel hígítható, az első réteghez max. 10%-ban, a második réteghez max. 5 %-ban
- Átfesthető: kb. 12 óra elteltével
- Teljes száradás: 24 óra elteltével
- Páraáteresztő képesség: V2

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

#### Termékkód

F900 + színkód

#### Kiszerezés

22 kg/vödör

#### Raklap mennyiség

24 vödör / 528 kg



### ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

## AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Új vakolatok festésénél a vakolatnak tökéletesen száraznak, egységes struktúrájúnak és egyenletes nedvszívó képességűnek kell lennie. Felújításnál az alapot tisztítsuk meg minden laza, könnyen leváló régi vakolatrésztől és festéktől. A régi festékmарadékokat (diszperziós és olajfestékek) távolítsuk el. A kijavított, illetve felújított festendő felületet struktúra, keménység és szívóképesség tekintetében a régihez igazítsuk és tegyük egységessé. A gyengébb felületi szilárdságú, vagy egyenetlen nedvszívó képességű festendő felületeket előzetesen kezeljük weberprim fluat festékalapozóval.

## FELDOLGOZÁS

Egységes színhatást csak azonos és egyenletes struktúrájú, ill. egyenletes szívóképességű alapfelületen lehet elérni. A festéket felhordás előtt jól keverjük fel, állagát próbafestéssel ellenőrizzük. Egy homlokzati síkra való mennyiséghez több vödör tartalmát keverjük össze. A festéket vékonyan, két rétegben hordjuk fel száraz alapra teddy hengerrel, szórópisztollyal vagy festőecset segítségével. (Normál körülmények között elegendő két réteg.) Szórópisztollyal történő felhordáskor ügyeljünk az egyenletes szórás képre a foltosodás elkerülése érdekében. A szerszámokat, edényeket használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetleg szennyeződött felületekkel is.

## TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberprim balance

Mélyalapozó-vakolatmegerősítő

weberprim fluat

Festékalapozó